

Definition / Tanımlama

PURINCOAT RM 801 tek komponentli, dolgu malzemesi içeren, alifatik, su bazlı poliüretan dispersiyon reçineli likit membrandır. Yüksek elastikiyeti sayesinde su geçirmez bir yalıtım membranı oluşturur.

Application Area / Uygulama Yeri

- Islak yüzeylerde
- Beton, taş vb. malzemeler üzerinde
- Yağmur derelerinde kanallar ve kanaletler
- Teraslarda ve çatılarda
- Poliüretan köpük uygulamalarının korunmasında
- Soğuk stroklarda
- Yüzme havuzunda seramik altı izolasyon olarak

Advantages / Avantajlar

- Su bazlı olduğu için ıslak ve nemli yüzeylere uygulanabilir.
- Alifatik yapısı sayesinde UV dayanımı sağlar
- Uygulaması kolay
- Kullanıma hazır
- Yaya trafiğine uygun
- Mükemmel esneklik
- Solvent bazlı malzemelere ek olarak, ikinci katman aynı gün uygulanabilir
- Mekanik olarak hasar görmüş, aşınmış parçalar kolayca onarılabilir
- Uzun raf ömrüne sahiptir
- Toksik değildir ve yanıcı değildir

Technical Properties / Teknik Özellikler

No	Test / Analiz	Result / Sonuç	Unit / Birim	Test Code
1	Görünüm	Beyaz	-	-
2	Yoğunluk	1,05	g/cm3 (23°C)	ISO 2811
3	Viskozite	1500 - 2500	cP (23°C)	ASTM 2196
4	Kopma uzaması	300	%	ASTM D 412
5	Max. Gerilme	4,5	N/mm2	ASTM D 412
6	Sertlik	70	Shore A	ASTM D 2240

Preparation / Hazırlık

Yüzey temiz ve dayanıklı olmalı, membranın yapışmasını olumsuz etkileyebilecek her türlü kirden arındırılmış olmalıdır. Eski kaplamalar, kir, yağ, organik maddeler ve tozun mekanik taşıma ile temizlenmesi gerekir. Yüzeylerin olası pürüzlülüğünün giderilmesi önemlidir. Gevşek yüzey parçaları ve taşlamadan kaynaklanan toz iyice temizlenmelidir.

Application / Uygulama

Ürün kullanılmadan önce düşük devirde karıştırılmalıdır. Astarlanmış yüzeye dökülmeli ve tüm yüzey kaplanana kadar rulo veya fırça ile yayılmalıdır. Ürün uygulandığı zeminde özellikle köşelere tam olarak uygulanmalıdır. İkinci kat 16 saat sonra uygulanmalıdır. Her kat 1 mm'den kalın olmamalı ve 2-3 kat için 2,0 kg/m2 sarfiyat uygulanmalıdır.

Cleaning / Temizlik

Uygulama sonrası kullanılan ekipmanlar su bazlı özelliğinden dolayı su ile temizlenebilir. Aksi takdirde ürün kuruyacak ve yapışacaktır.

Packing / Paketleme

PURINCOAT RM 801 20kg'lık setler halinde plastik ambalajlarda sevk edilmektedir.

Storage / Depolama

PURINCOAT RM 801 orijinal ambalajında 5-30oC arasındaki sıcaklıklarda saklanır, raf ömrü 18 aydır.

Safety and Health / Güvenlik ve Sağlık

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Ambalajları kullandıktan sonra yönetmeliklere uygun olarak imha ediniz.



Note

The information on this data sheet is based on our experiences and correct to the best of our knowledge. It is, however, not binding. It has to be adjusted to the individual structure, application purpose and especially to local conditions. Our data refers to the accepted engineering rules, which have to be observed during application. This provided we are liable for the correctness of this data within the scope of our terms and conditions of sale-delivery-and-service. Recommendations of our employees which differ from the data contained in our information sheets are only binding if given in written form. The accepted engineering rules must be observed at all times.

Bu teknik formdaki veriler kendi deneyimlerimiz ve bilgilerimiz referans alınarak hazırlanmıştır. Ancak bağlayıcılığı yoktur. Yapıya, uygulama amacına ve özellikle yerel koşullara göre ayarlanmalıdır. Verilerimiz, uygulama sırasında uyulması gereken mühendislik kurallarını referans almıştır. Satış teslim, hizmet şartlarımız ve koşullarımız kapsamında bu verilerin doğruluğundan sorumlu olmaktayız. Çalışanlarımızın bilgilendirme formlarımızdaki yer alan verilerden farklı önerileri ancak yazılı olarak verilmesi halinde bağlayıcıdır. Kabul edilen mühendislik kurallarına her zaman uyulmalıdır.

**PURIN®Aqua****PURIN®ATE****PURIN®COAT PURIN®ADHE PURIN®SEAL PURIN®ELAS**